

Résultats ASTM Caledonia canadien*			
		Imperial	Metric
Absorption massique	ASTM C97	.18 %	.18 %
Poids volumique	ASTM C97	167.6 lb/ft ³	2 705 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	24 426 Psi	168,4 Mpa
Module de rupture	ASTM C99	1 703 Psi	11,7 Mpa

*Carrière Granite DRC, Région de Rivière-à-Pierre, Québec

