

Résultats ASTM Granit Noir Cambrian			
		Imperial	Metric
Absorption massique	ASTM C97	0.101 %	0.101 %
Poids volumique	ASTM C97	179,0 lb/ft3	2 874 kg/m3
Compression uniaxiale	ASTM C170	22 122 Psi	153 Mpa
Module de rupture	ASTM C99	1 868 Psi	12,92 Mpa

