

Résultats ASTM Granit Salt and Pepper*			
		Imperial	Metric
Absorption massique	ASTM C97	.15 %	.15 %
Poids volumique	ASTM C97	165,8 lb/ft3	2 047 kg/m3
Compression uniaxiale	ASTM C170	26 977 Psi	186 Mpa
Module de rupture	ASTM C99	2 047 Psi	14,1 Mpa

*Carrière Granite DRC, Région de Stanstead, Québec

